

DESCRIÇÃO

É um Primário com base em resinas de vinil/acrílicas, cargas e pigmentos devidamente selecionados.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário aquoso branco

UTILIZAÇÃO

Deve utilizar-se sempre como primeira demão em todos os tipos de parede.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor – Branco Depois de seco

Película Mate

Massa volumétrica – 1,389

Viscosidade – 20° (12R.P.M. haste R3 – 5000-5600) mpas.)

P.H. 8 a 9

Teor de sólidos – 49 %

Secagem – 20°C e 65%h.r. - 2 horas

APLICAÇÃO

Preparação superfície

As superfícies podem ser novas ou velhas e deverão estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas, poeiras e gorduras, produtos de decomposição causados por intempéries e produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio).

No caso das superfícies muito absorventes, usar uma demão de ACRISOL ou de ISOTECH.

Utilizar como primeira demão em superfícies novas o ECOPRIME e em caso de superfícies velhas o TOPLITE.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.

RENDIMENTO TEÓRICO

6 a 10 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).





ESPESSURA RECOMENDADA

100 microns seco por demão

DILUIÇÃO

A diluição deve ser feita com água limpa e cerca de 5% na primeira demão.

Intervalo entre mãos

Não Aplicavel.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagem de origem, cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

Não obstante as tintas plásticas não constituem qualquer irritação ambiental . Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA: As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

