



DESCRIÇÃO

Tinta de elevada qualidade, com boa elasticidade e excelente poder de cobertura, especialmente formulada para a proteção e decoração de fachadas exteriores (quando é uma se requer uma elevada resistência á esfrega húmida e aos detergentes), no entanto poderá ser aplicada no interior.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas acrílica, pigmentos opacificante, extenders apropriados e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

UTILIZAÇÃO

Tinta decorativa, com aplicação sobre todas as argamassas hidráulicas, apresenta uma elevada resistência às condições ambientais.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Branco cores de catálogo
Aspeto da película seca – Acetinado e Mate
Massa volúmica - 1.17 +/- 0.02
Viscosidade 20°C (12 rpm h3) - 24-28 p
PH - 8/9
Teor em sólidos - 42+/-2
Secagem (20°C e 65% h.r) - 4 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies podem ser novas ou velhas e deverão estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas, poeiras e gorduras, produtos de decomposição causados por intempéries e produtos da reação do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio)

No caso das superfícies muito absorventes, usar uma demão de ACRISOL ou de ISOTECH.

Utilizar como primeira demão em superfícies novas PRIMOTECH e caso de superfícies antigas o TOPLITE.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado

RENDIMENTO TEÓRICO

8 a 10 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).



ESPESSURA RECOMENDADA

60 microns seco por demão

DILUIÇÃO

A diluição deve ser feita com água limpa e até cerca de 15 % na primeira demão e 5 % na segunda.

Intervalo entre mãos

4 horas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e a humidade entre 50 a 70%. Após a chuva, deixar secar as superfícies a pintar.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses em embalagem de origem, cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Não obstante os vernizes aquosos não constituem qualquer irritação ambiental .
Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.