

MEMBRA-FLEX™

revestimento flexível impermeável

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa especialmente formulada para acabamentos de alta qualidade no exterior. Ótima combinação alongamento/ ruptura e propriedades elastoméricas, mesmo após o envelhecimento, A sua aplicação permite a obtenção de revestimentos com elevada elasticidade, reduzida pegajosidade superficial e reduzida captação de poeiras.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

É uma tinta baseada numa dispersão aquosa de estireno e um éster de ácido acrílico, pigmentos opacificantes, cargas e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

UTILIZAÇÃO

Tem especial aplicação em fachadas fissuradas (até 2mm), no exterior, como camada isolante contra a penetração de humidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em Branco e afinadas.
Película, Acetinada, Lavável.
Densidade – 1,27
Teor de sólidos 59%
P.H. 8/9
Secagem por demão – 4 horas
Viscosidade – 17500 mpas H4 12 RPM

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Preparação superfície

Quanto melhor for o produto de acabamento, melhor terá de ser preparado a superfície a pintar. Aconselha-se a remoção das tintas velhas e/ou queimadas de preferência com jacto de água, seguido da aplicação de uma demão de TOPLITE. Em paredes novas, utilizar o PRIMOTECH.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo (texturada na segunda demão). Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.





RENDIMENTO TEÓRICO

2 a 3 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).

ESPESSURA RECOMENDADA

300 a 500 microns

DILUIÇÃO

A diluição deve ser feita com água limpa e cerca de 20% na primeira demão e sem diluição na segunda.

Intervalo entre mãos

4 a 8 horas mínimo

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 35°C e a humidade entre 50 a 70%. Após a chuva, deixar secar as superfícies a pintar.

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagem de origem, cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Não obstante as tintas plásticas não constituem qualquer irritação ambiental. Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

