

## DESCRIÇÃO

Tinta texturada formulada para decoração interiores e exteriores, de fácil aplicação, com acabamento de várias texturas de acordo com o tipo de rolo a utilizarem.

## IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas vinilo acrílicas, pigmentos opacificantes de cor branca e cargas de finura variando de 5 a 300 microns e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

## UTILIZAÇÃO

Tinta decorativa sobre todas as argamassas, podendo ser aplicada em madeira preparada para o efeito. Dá um acabamento fino devido a ter areias menores dimensões.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor - Branco e afinações

Aspecto da película seca - Cor - Branco

Grau de Brilho - Branco mate

Textura - Areada

Massa volúmica (g/cm<sup>3</sup> a 20°C) - 1.6 +/- 0.04

Viscosidade (a 20°C haste 6 rpm 60) - Alta

Teor em sólidos (% em peso) - 80

Ponto de inflamação - Não aplicável

Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 4 horas

Duro - 24 horas

## APLICAÇÃO

### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos resultante do endurecimento do material hidráulico (por exemplo hidróxido de cálcio) e sem salinidade, devendo ser ISOTECH e ou PRIMOTECH para o efeito

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Deve-se proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização. A aplicação é feita por espalhamento á escova e alisamento posterior com rolo de gravar e aplicação directa com rolo rugo. Poderá ser aplicável por pistola de arremessa especial para tinta texturada.



## RENDIMENTO TEÓRICO

---

1,5 L/m<sup>2</sup>.

## ESPESSURA RECOMENDADA

Húmida - 650 microns

Seca - 500 microns

## DILUIÇÃO

---

Água.

Este produto encontra-se no mercado pronto a ser aplicado, no entanto se desejarem poderá ser diluído cerca de 0,5% com tinta plástica interior

### *Intervalo entre mãos*

Não aplicável

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

---

Para uma boa aplicação, é conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e uma humidade relativa entre os 50 a 70%. Evitar correntes de ar que por evaporação demasiado rápida da água, um abaixamento da temperatura durante a filmificação, o que conduz a defeitos de aderência futura.

## ARMAZENAGEM

---

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo do calor e do frio. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40 °C).

## PRECAUÇÕES

---

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

Não obstante as tintas plásticas não constituem qualquer perigo ambiental.

Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

## NOTA

---

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

