

MEMBRANA FLEXIVEL anti-fissuras

DESCRIÇÃO

É um barramento baseado numa dispersão aquosa de polímeros acrílicos, pigmentos opacificantes, cargas e aditivos sendo reforçado com fibras sintéticas de forma a aumentar a resistência á tracção.

Barramento aquoso para isolamentos elastoméricos horizontais. Apresenta uma excelente combinação de alongamento à ruptura e propriedades elastoméricas, mesmo após o envelhecimento.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tem especial aplicação em fachadas fissuradas (até 2mm), no exterior, como camada isolante contra a penetração de humidade. Pode também ser utilizada como tinta reparadora de fissuras, sendo que nesse caso convém abrir a fissura com uma escova de aço aplicar uma demão diluída a 50% e depois as demãos que forem necessárias, para cobrir.

UTILIZAÇÃO

É também uma tinta aquosa decorativa de alta resistência ao abrasivo e á humidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado em cores diversas de catálogo e afinadas.

Película Fosca, Acetinada, Lavável.

Densidade – 1,30

Teor de sólidos - 67%

P.H. 8/9

Secagem por demão – 8 horas

Viscosidade – Muito elevada

APLICAÇÃO

Preparação superfície

Quanto melhor fôr o produto de acabamento, melhor terá de ser preparado a superfície a pintar.

Aconselha-se a remoção das tintas velhas e/ou queimadas de preferência com jacto de água, seguido da aplicação de uma demão de Toplite..

Em paredes novas, utilizar o PRIMOTECH.

Processo de aplicação

Esta tinta pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.

Rendimento teórico

1 m²/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar (superfícies).

Espessura recomendada

650 microns seco

Diluição

A diluição deve ser feita com água limpa e cerca de 20% na primeira demão e sem diluição na segunda.

Intervalo entre mãos

12 a 24 horas mínimo.

Condições ambientais

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 35°C e a humidade entre 50 a 70%. Após a chuva, deixar secar as superfícies a pintar.

ARMAZENAGEM

Cerca de 12 meses, em embalagem de origem, cheia, fechada e ao abrigo de calor e frio.

PRECAUÇÕES

Não obstante as tintas plásticas não constituem qualquer irritação ambiental.
Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis

FICHAS TÉCNICAS