



TEXT-TOP<sup>TM</sup>  
texturada acrílica

## DESCRIÇÃO

---

Tinta texturada formulada para decoração interiores e exteriores, de fácil aplicação, com acabamento de várias texturas de acordo com o tipo de rolo a utilizarem.

## IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

---

Tinta baseada numa dispersão aquosa de resinas acrílicas, pigmentos opacificantes de cor branca e cargas de finura variando de 5 a 500 microns e aditivos em proporções devidamente equilibradas.

## UTILIZAÇÃO

---

Tinta decorativa sobre todas as argamassas, podendo ser aplicada em madeira preparada para o efeito.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

---

Cor: Branco e afinações;  
Aspecto da película seca: Mate;  
Grau de Brilho: Branco mate;  
Textura: Areada;  
Massa volúmica (Densidade):  $1,66 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ ;  
Viscosidade (a 20°C / 12 rpm/ Haste 4/ 12000  $\pm$  2000 cP);  
Teor em sólidos em volume: 46 %;  
Ponto de inflamação: Não aplicável;  
Secagem (20°C e 65% h.r):

- Superficial: 4 horas;
- Duro: 24 horas.

## APLICAÇÃO

---

### PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar em bom estado de conservação, isentas de tintas anteriores, poeiras, gorduras, produtos resultante do endurecimento do material hidráulico (por exemplo hidróxido de cálcio) e sem salinidade, devendo ser ISOTECH e ou PRIMOTECH para o efeito



## PROCESSO DE APLICAÇÃO

Deve-se proceder a uma agitação prévia do produto até uma completa homogeneização. A aplicação é feita por espalhamento á escova e alisamento posterior com rolo de gravar e aplicação directa com rolo rugo. Poderá ser aplicável por pistola de arremessa especial para tinta texturada.

## RENDIMENTO TEÓRICO

---

1,7 L/m<sup>2</sup>.

## ESPESSURA RECOMENDADA

Húmida - 650 microns

Seca - 500 microns

## DILUIÇÃO

---

Água.

Este produto encontra-se no mercado pronto a ser aplicado, no entanto se desejarem poderá ser diluído cerca de 0,5% com tinta plástica interior

## INTERVALO ENTRE MÃOS

---

Não aplicável

## CONDIÇÕES AMBIENTAIS

---

Para uma boa aplicação, é conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e uma humidade relativa entre os 50 a 70%. Evitar correntes de ar que por evaporação demasiado rápida da água, um abaixamento da temperatura durante a filmificação, o que conduz a defeitos de aderência futura.

## ARMAZENAGEM

---

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo do calor e do frio. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40 °C).

## PRECAUÇÕES

---

Não causa alergias nem irritação. Deve, no entanto, depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.



Não obstante as tintas plásticas não constituem qualquer perigo ambiental.  
Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

## NOTA

---

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.