



PLASTIC™

estruque para exterior

DESCRIÇÃO

Massa aquosa para regularizar e disfarçar fissuras, buracos, ondulações e outras imperfeições, permitindo obter uma superfície em boas condições para a decoração final.

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Massa de espessura média, baseada em dispersão aquosa de resinas acrílicas, pigmentos brancos e esteres apropriados.

UTILIZAÇÃO

Alisamento de paredes, como elemento decorativo em lambrins, caixas de escada, armazéns, etc. Recoberto a cores. Aplicação no interior e exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor: Branco pastel;
Aspecto da película seca: Mate;
Massa volúmica (Densidade): $1,7 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$;
Viscosidade: 25°C 12 rpm / Haste 4 / $14500 \pm 2000 \text{ cP}$;
Teor de sólidos em volume: 55 %
Diluída a 10% com água;
Secagem (20°C e 65% h.r):

- Superficial: 4 horas;
- Dura: 12 horas.

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Os suportes devem apresentar-se direitos, apurados e lisos. Todas as protuberâncias devem ser alisadas e as cavidades ou danos de qualquer tipo, superiores a 5 mm, devem ser previamente preenchidos. Pregos e outros objectos estranhos devem ser retirados e todos os vestígios de óleo de moldagem eliminados por lavagem conforme prática corrente.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Á escova ou espátula e se desejar gravação subsequente com rolo de borracha.



RENDIMENTO TEÓRICO

2 a 3 lt/m²

ESPESSURA RECOMENDADA

1 a 2 mm por demão.

DILUIÇÃO

Aplicação sem diluição

INTERVALO ENTRE MÃOS

Normalmente só é aplicada 1 demão em caso de duas 4 h de secagem

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Para um bom êxito final é necessário que as condições atmosféricas sejam o mais próximo de 20°C e 70% de humidade relativa. Evitar correntes de ar que produzem abaixamento da temperatura e contrariam a filmificação (que pode causar danos na película).

ARMAZENAGEM

Cerca de 24 meses, em embalagens de origem, cheias, fechadas e ao abrigo do calor e do frio.

PRECAUÇÕES

Não causa alergias nem irritação. Deve no entanto depois de executar o trabalho, lavar a sujidade da tinta com água e sabão.

Apenas se aconselham os cuidados primários indispensáveis.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.