



DESCRIÇÃO

Esmalte com acabamento tipo ferro forjado .

UTILIZAÇÃO

Esmalte para aplicação directa sobre ferro, exterior ou interior. Graças às suas características especiais, com pigmentos anti corrosivos de alta qualidade não é necessária a aplicação de primário.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor – Cinzento (outras sobre pedido)
Aspecto da película seca – Acetinado com aspeto forja
Extracto seco - +/- 62 %
Massa volúmica (g/cm³) – 1,2 +/- 0.01
Viscosidade Din 4 – 120 segundos
Secagem (20°C e 65% h.r): Superficial - 1 horas
Duro - 24 horas

APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Metais ferrosos - Preparar a superfície para que se apresente isenta de ferrugem, poeiras, gorduras e outros contaminantes, e depois efectuar uma limpeza cuidadosa com diluente adequado.

Metais não ferrosos - Preparar o metal de modo que se apresente isento de poeiras, gorduras e outros contaminantes, efectuando uma limpeza cuidadosa com diluente adequado. Aplicar uma demão de Primário Galv PRI.

Superfícies previamente pintadas - Se estiver em bom estado, lixar e efectuar uma limpeza cuidadosa com diluente para remover gorduras ou outros contaminates. Se a pintura não se encontrar em bom estado, removê-la por raspagem cuidadosa usando Decapante.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicar duas a três demãos diluídas a 5% com Dil. Sintético (á trincha caso á pistola diluir 10-15%)

RENDIMENTO TEÓRICO

6-8 m² por demão

ESPESSURA RECOMENDADA



100 a 125 microns por demão

DILUIÇÃO

Utilizar o nosso Dil. Sintético

Intervalo entre mãos

Pelo menos 12 horas

CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Não aplicar em condições extremas de temperatura e humidade relativa

ARMAZENAGEM

A área a armazenar deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado á terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas. Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem a partir da data de fabrico, cheias e bem fechadas. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40) °c.

PRECAUÇÕES

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Evitar acumulação de cargas electrostáticas. Ligar à Terra todo o equipamento. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado. Lavar a superfície afectada, usando água e sabão.

No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas e chamar o médico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

**TECH FORJA**

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.