



## DESCRIÇÃO

Primário com base em resinas acrílicas, cargas e pigmentos devidamente selecionados. Com excelente aderência em Pladur, reboco cimentício, e betão.

## IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Primário Acrílico aquoso branco Mate .

## UTILIZAÇÃO

Deve utilizar-se sempre como primeira demão em todos os tipos de parede.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspetto da película seca	Mate
Massa volúmica (Densidade)	1,40 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viscosidade 20°C	80 KU em Stormer
Rendimento Teórico	8- 10 m <sup>2</sup> / Lt
Teor em sólidos em volume	50 %
Secagem (20°C e 65% h.r)	2 h

## APLICAÇÃO

### Preparação da superfície

As superfícies deverão estar em bom estado de conservação, isentas de restos de tintas, poeiras e gorduras, produtos de decomposição causados por intempéries e produtos da reacção do endurecimento das argamassas (hidróxido de cálcio).

No caso das superfícies muito absorventes, usar uma demão de ACRISOL ou de ISOTECH.

Utilizar como primeira demão em superfícies novas o ECOPRIME e em caso de superfícies velhas o TOPLITE.

### PROCESSO DE APLICAÇÃO

Este Primário pode ser aplicada á trincha ou a rolo. Deve aplicar-se o produto depois de bem homogeneizado.





## RENDIMENTO TEÓRICO

8 a 10 m<sup>2</sup>/lt por demão. Na prática o rendimento depende do tipo e estado das paredes a pintar.

## DILUIÇÃO

A diluição deve ser feita com água limpa de 0 a 5% na primeira demão. Após diluição não devem armazenar a tinta, diluir apenas o que vão gastar.

## ARMAZENAGEM

A área a armazenar deve ser fria e bem ventilada. Armazene longe de fontes de calor ou ignição. Manter o produto em embalagens bem fechadas. Equipamento de armazenagem e transferência deve ser devidamente ligado à terra e isolado para evitar acumulação de cargas estáticas. Apresenta uma estabilidade em armazém de 24 meses em embalagens de origem a partir da data de fabrico, cheias e bem fechadas. A área de armazenagem não deve exceder condições extremas de temperatura (5-40) °c.

## PRECAUÇÕES

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

Trabalhar em locais bem arejados.

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga.

Não deixar os recipientes abertos.

Pode ocorrer irritação da pele, olhos e aparelho respiratório.

No caso de inalação deve retirar a vítima para um local arejado; manter o paciente quente e em repouso e se os sintomas persistirem, chamar o médico.

No caso de contacto com a pele remover imediatamente o vestuário e o calçado contaminado.

## PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

---

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA: As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso COP

