SMART CLEAN

• Grande resistência á esfrega

• Fácil aplicabilidade

• Grande poder de cobertura

•Excelente lacagem

• Anti Fungos

1.DESCRIÇÃO

Tinta plástica acetinada baseada em resina Vinil Acrílica de alta qualidade, com grande poder de cobertura, excelente lacagem e boa resistência á esfrega húmida.

2.UTILIZAÇÃO

Produto desenvolvido para aplicação em rebocos interiores e exteriores de cimento, estuques, pladur, superfícies minerais e superfícies pintadas depois de devidamente preparadas.

3.CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Acabamento:	Acetinada
Cor:	Branco, Preto e Milhares de cores no Sistema Tintométrico
Substratos:	Estuque, gesso projetado, cimento e outros substratos minerais
Rendimento teórico:	9 - 10 m²/Lt por demão
Processo de aplicação:	Rolo anti-gota, trincha ou pistola airless
Teor de Sólidos em Volume	55 %
Tempo secagem: (a 25 °C e 65 % de humidade relativa)	Superficial – cerca de 30 minutos Repintura – 3 a 4 horas
Estabilidade em armazém:	2 anos quando armazenada nas embalagens de origem, em interior, entre 5 e 40 ºC.

CERTIFICADOS E ENSAIOS Classificação de acordo com a EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos:

Brilho (EN ISO 2813)	Acetinada

dep.tecnico@tintastoptech.com

SMART CLEAN

Tamanho de partícula (EN 21524)	Fino
Resistência à esfrega húmida (ISO 11998)	Classe 1
Opacidade (ISO 6504-3)	Classe 3

4.APLICAÇÂO

PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE

Os rebocos areados devem estar libertos de areias mal aderentes, isentos de sujidades, poeiras, salitres e bem duros. O tempo de espera antes da pintura está relacionado com o tipo de ligante – cal aérea ou hidráulica. Assim, para rebocos compostos de argamassas de cal, incluindo argamassas de cimento/cal, com elevado teor em cal, a pintura só deverá ser feita quatro meses depois de concluído.
Em rebocos de cal hidráulica, pode efetuar-se a pintura passadas quatro semanas.
O reboco liso em gesso estuque (interior) proporciona uma superfície difícil para pinturas, pois é muito absorvente. Por tal motivo, é necessário um perfeito endurecimento, assim como uma boa secagem e limpeza. A aplicação da pintura, deve-se fazer após uma secagem de pelo menos duas semanas. Em repinturas a superfície deve estar muito bem limpa de modo a eliminar completamente poeiras, gorduras e tintas mal aderentes ou a esfoliar.
Os suportes resultantes de descofrados devem estar isentos de matérias que possam provocar ou afetar a adesão (gorduras, óleos de descofrados, silicones, etc.). Devem apresentar uma boa coesão, ou seja, devem estar devidamente solidificados.

5.PROCESSO DE APLICAÇÃO

Preparação do produto:	Agitar até homogeneização completa
Diluição:	20 % na Primeira Demão 10 % na Segunda Demão
Aplicação:	1 demão de Primotech (superfícies novas) ou Toplite (superfícies velhas) 2 a 3 demãos de Smart Clean
Diluente:	Água

6.INTERVALO ENTRE DEMÃOS

Se for necessária uma segunda demão, esperar 4-6 horas.

CQ.FT.008 Revisão 1 14/05/2024

SMART CLEAN

7.CONDIÇÕES AMBIENTAIS

É conveniente que a temperatura não seja inferior a 5°C nem superior a 30°C e a humidade entre 50 a 70%.

8.PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Evitar todo o tipo de derrame ou fuga. Não deixar os recipientes abertos. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não respirar os vapores. Trabalhar em locais bem arejados. Não comer, beber ou fumar durante a sua utilização. Evitar fontes de ignição. Não deitar os resíduos para o esgoto. Manter fora do alcance das crianças.

As caraterísticas deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de responsabilidades por perdas ou danos.

dep.tecnico@tintastoptech.com